

●歩道切下げ一覧表（令和2年9月1日改正）

佐倉市土木管理課

	切下げ対象物件	舗装構成（透水性）	標準切下げ幅（平部）	最大切下げ幅（平部）
1	一般住宅	表層：開粒度As t=40 路盤：RC-40 t=100 フィルター層：フィルター層用砂 t=50	3.6m	4.0m
2	一般住宅 （並列駐車とする場合）	表層：開粒度As t=40 路盤：RC-40 t=100 フィルター層：フィルター層用砂 t=50	4.8m	6.0m
3	店舗、事務所、共同住宅等	表層：開粒度As t=40 路盤：RC-40 t=200 フィルター層：フィルター層用砂 t=50	4.8m	6.0m
4	店舗、事務所、共同住宅等 （並列駐車とする場合）	表層：開粒度As t=40 路盤：RC-40 t=200 フィルター層：フィルター層用砂 t=50	6.0m	8.0m
5	場内で回転可能な駐車場 （普通自動車の出入りを主とする場合）	表層：開粒度As t=40 路盤：RC-40 t=200 フィルター層：フィルター層用砂 t=50	4.8m	6.0m
6	場内で回転可能な駐車場 （大型自動車の出入りがある場合）	表層：開粒度As t=40 基層：開粒度As t=40 路盤：RC-40 t=300（2層仕上） （インターロッキングの場合 t=150） フィルター層：フィルター層用砂 t=50	4.8m	6.0m
7	普通自動車の出入りを主とする店舗（コンビニエンスストア、ドライブイン等）	表層：開粒度As t=40 基層：開粒度As t=40 路盤：RC-40 t=300（2層仕上） （インターロッキングの場合 t=150） フィルター層：フィルター層用砂 t=50	6.0m	8.0m
8	大型自動車の出入りがある店舗（コンビニエンスストア、ドライブイン等）、給油所、工場、倉庫等	表層：開粒度As t=40 基層：開粒度As t=60 （インターロッキングの場合 t=40） 路盤：RC-40 t=400（2層仕上） （インターロッキングの場合 t=250） フィルター層：フィルター層用砂 t=50	7.2m	12.0m

※店舗、事務所、共同住宅等でやむを得ず駐車場を並列駐車とする場合は、土地利用図等により協議してください。

※トレーラー・特殊車両が出入りする場合やその他特別な理由がある場合は、土地利用図・車両軌跡図等により協議してください。

※切下げ箇所は、原則として1物件につき1箇所とします。ただし、出入口を分離する特別な施設や特に大型貨物自動車等が出入りする場合は、協議により2箇所とすることが可能です。

※路盤上のプライムコート及び表層と基層との間のタックコートは、雨水の浸透を阻害するため設けないでください。

※インターロッキングの場合は、表層部を透水性インターロッキングブロック(t=80)+クッション砂(t=20)+透水シートで施工してください。なお、基層に開粒度Asを施工する路盤上のプライムコートは、雨水の浸透を阻害するため設けないでください。また、透水シートは、クッション砂の下に敷設してください。